CIRRUS ST-MET

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

POUR TOITURE MÉTALLIQUE

DESCRIPTION

Membrane perméable à la vapeur en trois couches, dont une couche de séparation à mailles pour les élévations et toitures métalliques à joint debout.

Contient des additifs de stabilisation spéciaux permettant d'effectuer un assemblage de toiture avec un gain de temps considérable.

- Haute résistance mécanique,
- Désolidarise le zinc du support pour éviter les incompatibilités.

TOITURE · ÉTANCHE À L'EAU · RÉDUCTION ACOUSTIQUE 25 dB

AVANTAGES

- Drainage des condensats,
- Ventilation adaptée,
- Haute perméabilité à la vapeur,
- Étanche,
- Réduction du bruit d'impact des pluies (25dB).

DOMAINES D'APPLICATION

- Conçu pour être utilisé comme une couche remplaçant provisoirement la couverture de toiture pour les toits en pente ventilés / volige / sarking,
- Fortement recommandé pour l'application en toiture avec revêtement métallique à joint debout,
- Convient aux façades ventilées et non ventilées,
- Maille en polypropylène servant de couche de séparation permettant d'améliorer la durabilité du toit tout en assurant une ventilation adéquate et un drainage des condensats,
- Finaliser l'installation de la couverture du toit dans les six semaines suivant le montage de l'écran de sous-toiture,
- Produit sous garantie si respect des directives contenues dans la fiche technique. En cas de non-respect, droit de réserve possible si plainte.

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Stockage dans un endroit sec, sous couverture, exempt d'humidité et de rayonnement UV et dans son emballage d'origine (non endommagé et fermé),
- Moyens de transport couverts obligatoires,
- Protection systématique des rouleaux contre les dommages et la destruction lors du transport,
- Respect des règles de sécurité durant le transport,
- Protection du produit contre les agents chimiques (notamment substances à base de solvants, pouvant réduire les paramètres techniques de l'écran de sous-toiture / endommager de manière permanente).

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS
Masse surfacique	Env. 450 g/m² (+/-5%)
Réaction au feu	Classe E
Valeur Sd	env. 0,02 m
Résistance UV	4* mois
Perméabilité à la vapeur	env. 3000 g/m²/24h
Étanchéité à l'eau	W1
Résistance à la traction sens longitudinal	≥ 270 (+/-130) N/50 mm
Résistance à la traction sens transversal	≥ 180 (+/-80) N/50 mm
Résistance à la déchirure sens longitudinal	≥ 180 (+/-90) N
Résistance à la déchirure sens transversal	≥ 200 (+/-95) N
Taille du rouleau	1,5 m x 25 ml = 37,5 m²

* Stabilisation UV même jusqu'à 4 mois selon le vieillissement artificiel effectué dans le laboratoire en fonction des conditions d'exposition moyenne au soleil pour le climat en Europe centrale.

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr