



DROSERA FRAME

MEMBRANE EXTÉRIEURE *adhésive* POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES CONTOURS DE MENUISERIES EXTÉRIEURES

DESCRIPTION

Membrane feutrée avec enduction (coating), perméable à la vapeur d'eau. Elle forme une barrière efficace contre la pluie battante et la neige poudreuse. Grâce à sa surface lisse et hydrophobe, elle empêche l'humidité d'infiltrer la façade.

La membrane dispose d'une face autocollante munie d'un protecteur en deux ou trois parties, ce qui facilite sa mise en œuvre.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Perméable à la vapeur d'eau,
- Étanchéité à la pluie battante,
- Effet coupe-vent en surface,
- Teinte noire,
- Adhésif haute performance (pose rapide sans colle additionnelle),
- Prise d'adhérence optimale : majeure partie après 60 min, force maximale atteinte au bout de 3 jours,
- Application facile, y compris sur supports difficiles.

préconisée. Testez l'adhérence sur chantier et appliquez le primaire Seve® Spray si nécessaire. Le primaire est indispensable pour les supports très humides, absorbants, ou lors d'un collage sur EPDM / étanchéité bitumineuse (roofing).

Restrictions

Ne pas soumettre la membrane à des tensions mécaniques permanentes (traction ou compression). Ne pas installer sous les menuiseries en cas de risque d'eau stagnante au niveau de la jonction (balcons, terrasses, puits de lumière). Ne convient pas aux applications enterrées.

DOMAINE D'APPLICATION

Assure l'étanchéité à l'air et à la pluie battante pour :

- Les menuiseries (aluminium, bois, PVC)
- Les murs-rideaux
- Les cadres de fenêtres
- Les panneaux OSB
- Les revêtements de façade
- Les raccords avec les membranes d'étanchéité de la gamme

CONDITIONNEMENTS & DÉCOUPES DU PROTECTEUR

- Longueur des rouleaux : 25 m
- Tolérances : Conformes à la norme DIN 7715 (largeur $\pm 2,50$ mm).

CONSEILS DE POSE & RECOMMANDATIONS

Mise en œuvre

Appliquez une pression suffisante à l'aide d'une marouflette et respectez systématiquement le principe du tuilage (recouvrement).

Préparation des supports

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées et exemptes de graisse ou d'huile. Dégraissez les supports non poreux (menuiseries).

Utilisation d'un primaire

Sur supports poreux (béton, béton cellulaire/Ytong, etc.), une bande adhésive d'au moins 80 mm est

Largeur du rouleau	Rouleaux / Carton	Découpe de la bande protectrice (liner)
100 mm	6	25 mm + 75 mm
150 mm	4	25 mm + 62,5 mm + 62,5 mm
200 mm	4	25 mm + 87,5 mm + 87,5 mm
250 mm	2	25 mm + 112,5 mm + 112,5 mm
300 mm	2	25 mm + 137,5 mm + 137,5 mm
350 mm	2	25 mm + 162,5 mm + 162,5 mm
400 mm	2	25 mm + 187,5 mm + 187,5 mm





CERTIFICATION LABEL SNJF

Le système DROSERA® FRAME est titulaire du Certificat Label SNJF

- Domaine d'application : Membrane d'étanchéité (ME)
- Classe d'utilisation : Classe C
- N° de dossier : 26013 ME | Code produit : 018



Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur www.oc-sfjf.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MEMBRANE

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS & TOLÉRANCES	NORMES / MÉTHODES
Composition	Feutre avec enduction (<i>coating</i>)	-
Poids	318 à 382 g/m ²	DIN EN 1849-2
Classement au feu	F	DIN EN 13501
Étanchéité à l'eau	W1	-
Colonne d'eau	> 400 cm WS	DIN EN 20811
Valeur Sd	2 m (± 0,50 m)	-
Résistance aux UV	9 mois	-
Résistance à la traction	MD ≥ 180 N / 50 mm	DIN EN 12311-2/A
	CD ≥ 120 N / 50 mm	
Allongement à la rupture	MD ≥ 90 %	DIN EN 12311-2/A
	CD ≥ 100 %	
Étanchéité à l'air	< 0,01 m ³ /(h • m)	DIN EN 12114
Test de vieillissement	Conforme (± 100 kg/m ² de pressions/dépressions, V50 < 0,01 m ³ /(h • m))	(IFT MO-01/1 : 2007)
Étanchéité à la pluie battante	> 1200 Pa	DIN EN 1027
Plage de température	-40 °C à +80 °C	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ADHÉSIF

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS & TOLÉRANCES	NORMES / MÉTHODES
Type d'adhésif	Dispersion acrylique à très forte adhérence, sans solvants	-
Support adhésif	Tissu en fibres de polyester	-
Protecteur	Film PP siliconé de 80 µm	-
Épaisseur (hors protecteur)	± 0,23 mm	-
Adhésion	≥ 28 N/25 mm	DIN EN 1939
Résistance au cisaillement	≥ 12 N/cm ²	(dynamique)
Résistance au vieillissement	excellente	-
Durée de conservation	Illimitée (dans son emballage d'origine fermé, à 21 °C et 50% d'humidité relative)	-

